

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA**
*Commercial - **Provisional** Technical Data*

Articolo / Article: 114 SUMATRA REC

Composizione / Composition: 80% POLYAMIDE
20% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %):	190 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	150 cm
Peso / Weight (+/- 5 %):	285 g/m lin.	Pezza / Piece:	70 m
Maglie / Courses:	45 / cm	Cannette / Wales:	26 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C <i>Dimensional Stability - Washing 40° C</i> BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry	altezza / width: max -5%	lunghezza / length: max -5%
--	--------------------------	-----------------------------

Stabilità Dimensionale - Vapore <i>Dimensional Stability - Steam</i>	altezza / width: max -3%	lunghezza / length: max -3%
---	--------------------------	-----------------------------

Resistenza al Pilling/ <i>Resistance to Pilling</i> NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations	su tessuto: <i>on fabric:</i> 5	su lana: <i>on wool:</i> 5
---	------------------------------------	-------------------------------

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / <i>White for printing</i>	altezza / width: 120% (min 102% - max 138%)	lunghezza / length: 200% (min 170% - max 230%)
Tinto / <i>Plain dyed</i>	altezza / width: 120% (min 102% - max 138%)	lunghezza / length: 200% (min 170% - max 230%)

modulo 40% / <i>modulus 40%</i> Bianco x Stampa / <i>White for printing</i>	altezza / width: 105-200 g	lunghezza / length: 65-120 g
Tinto / <i>Plain dyed</i>	altezza / width: 95-180 g	lunghezza / length: 75-145 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %) <i>Hand Elongation</i>	altezza / width: 125% (min 106% - max 144%)	lunghezza / length: 205% (min 174% - max 236%)
---	--	---

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:

Certificati:
Certifications:



Note / Notes: Poliammide Riciclata / *Recycled Polyamide*

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Settembre 2025 / *Replaces the previous data sheet of September 2025*

DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED