

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA** Commercial - **Provisional** Technical Data

Articolo / Article : **114 SUMATRA REC**

Composizione / Composition : **80 % POLYAMIDE**
20 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **285 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **45 / cm**

Cannette / Wales : **26 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -5%**

lunghezza / length : **max -5%**

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto **5**
on fabric

su lana : **5**
on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed

altezza / width : **120%**
(min 102% - max 138%)

lunghezza / length : **210%**
(min 179% - max 242%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed

altezza / width : **105-195 g**

lunghezza / length : **70-130 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width : **125%**
(min 106% - max 144%)

lunghezza / length : **215%**
(min 183% - max 247%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes : **Poliammide Riciclata / Recycled Polyamide**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED