

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: 204 SIVIGLIA

Composizione / Composition: 90% POLYAMIDE
10% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 10 %):	85 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	165 cm
Peso / Weight (+/- 10 %):	140 g/m lin.	Pezza / Piece:	70 m
Maglie / Courses:	37 / cm	Cannette / Wales:	20 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C Dimensional Stability - Washing 40° C BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry	altezza / width: max -4%	lunghezza / length: max -8%
---	--------------------------	-----------------------------

Stabilità Dimensionale - Vapore Dimensional Stability - Steam	altezza / width: max -3%	lunghezza / length: max -5%
--	--------------------------	-----------------------------

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations	su tessuto: on fabric: 4	su lana: on wool: 3/4
---	-----------------------------	--------------------------

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width: 170% (min 144% - max 195%)	lunghezza / length: 120% (min 102% - max 138%)
Tinto / Plain dyed	altezza / width: 215% (min 182% - max 247%)	lunghezza / length: 120% (min 102% - max 138%)

modulo 40% / modulus 40% Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width: 20-40 g	lunghezza / length: 40-80 g
Tinto / Plain dyed	altezza / width: 20-40 g	lunghezza / length: 40-80 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %) Hand Elongation	altezza / width: 220% (min 187% - max 253%)	lunghezza / length: 125% (min 106% - max 143%)
--	--	---

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:

Certificati: Certifications:	 STANDARD 100 941045.0 CENTROCOT	 STANDARD 100 16CX00062 CENTROCOT
---------------------------------	---	--

Note / Notes:

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dye bath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024