

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA**

Commercial - **Provisional** Technical Data

Articolo / Article:220 VALENCIA

Composizione / Composition:88% POLYAMIDE
12% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %): 175 g/m²Altezza / Width (+/- 2%): 140 cm
Peso / Weight (+/- 5 %): 245 g/m lin.Pezza / Piece: 70 m

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: max -5%

lunghezza / length: max -5%

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width: max -5%

lunghezza / length: max -5%

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto:
on fabric: 4/5

su lana:
on wool: 4/5

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed

altezza / width: 115%
(min 98% - max 132%)

lunghezza / length: 185%
(min 157% - max 213%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed

altezza / width: 225-425 g

lunghezza / length: 115-190 g

Allungamento Manuale (+/- XX %)
Hand Elongation

altezza / width: 120%
(min 102% - max X138%)

lunghezza / length: 190%
(min 162% - max 219%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:



Certificati:
Certifications:



STANDARD 100
941045.O
CENTROCOT



STANDARD 100
16CX00062
CENTROCOT

Note / Notes:

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebatch before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Marzo 2024 / Replaces the previous data sheet of March 2024

DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED