

## SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **304 IGLOO**

Composizione / Composition : **87 % POLYESTER**  
**13 % ELASTANE**



Peso / Weight (+/- 5 %) : **250 g/m<sup>2</sup>**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **375 g/m lin.**

Pezza / Piece : **50 m**

Maglie / Courses : **47 / cm**

Cannette / Wales : **30 / cm**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
*Dimensional Stability - Steam*

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -3%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto **5**  
on fabric

su lana : **4/5**  
on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing

altezza / width : **120%**  
(min 102% - max 138%)

lunghezza / length : **170%**  
(min 144% - max 195%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Bianco x Stampa / White for printing

altezza / width : **130-250 g**

lunghezza / length : **130-250 g**

**Allungamento Manuale (+/- 15 %)**  
*Hand Elongation*

altezza / width : **125%**  
(min 106% - max 143%)

lunghezza / length : **175%**  
(min 148% - max 201%)

**Simboli di manutenzione :**  
*Care labelling codes :*



Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2023 / Replaces the previous data sheet of January 2023