

SCHEMA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

Articolo / Article : **320 BRISBANE REC**

Composizione / Composition : **82 % POLYESTER**
18 % ELASTANE



Peso / Weight (+/- 5 %) : **190 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

Peso / Weight (+/- 5 %) : **285 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

Maglie / Courses : **41 / cm**

Cannette / Wales : **25 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -6%**

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width : **max -3%**

lunghezza / length : **max -5%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto **5**
on fabric

su lana : **4/5**
on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **95%**
(min 81% - max 109%)

lunghezza / length : **140%**
(min 119% - max 161%)

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **105%**
(min 90% - max 121%)

lunghezza / length : **150%**
(min 128% - max 173%)

modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width : **200-380 g**

lunghezza / length : **100-200 g**

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width : **175-325 g**

lunghezza / length : **105-145 g**

Allungamento Manuale (+/- 15%)
Hand Elongation

altezza / width : **110%**
(min 94% - max 127%)

lunghezza / length : **155%**
(min 132% - max 178%)

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes : **Poliestere Riciclato / Recycled Polyester**

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2023 / Replaces the previous data sheet of January 2023