

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: **364 ALDABRA**

Composizione / Composition: **85% POLYAMIDE**
15% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %):	210 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	140 cm
Peso / Weight (+/- 5 %):	294 g/m lin.	Pezza / Piece:	70 m
Maglie / Courses:	44-46 / cm	Cannette / Wales:	24 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C <i>Dimensional Stability - Washing 40° C</i> BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry	altezza / width: max -6%	lunghezza / length: max -6%
---	---------------------------------	------------------------------------

Stabilità Dimensionale - Vapore <i>Dimensional Stability - Steam</i>	altezza / width: max -4%	lunghezza / length: max -6%
--	---------------------------------	------------------------------------

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations	su tessuto: on fabric: 4/5	su lana: on wool: 3/4
--	--------------------------------------	---------------------------------

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed	altezza / width: 140% (min 119% - max 161%)	lunghezza / length: 210% (min 178% - max 241%)
--------------------	---	--

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed	altezza / width: 60-140 g	lunghezza / length: 60-140 g
Allungamento Manuale (+/- 15 %) <i>Hand Elongation</i>	altezza / width: 150% (min 127% - max 172%)	lunghezza / length: 220% (min 187% - max 253%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:



Certificati:
Certifications:



STANDARD 100 941045.0 CENTROCOT



STANDARD 100 16CX00062 CENTROCOT

Note / Notes: Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024