

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: **384 MALAGA**

Composizione / Composition: **80% POLYAMIDE**
20% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %):	190 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	150 cm
Peso / Weight (+/- 5 %):	285 g/m lin.	Pezza / Piece:	70 m
Maglie / Courses:	46 / cm	Cannette / Wales:	26 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C <i>Dimensional Stability - Washing 40° C</i> BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry	altezza / width: max -5%	lunghezza / length: max -5%
---	---------------------------------	------------------------------------

Stabilità Dimensionale - Vapore <i>Dimensional Stability - Steam</i>	altezza / width: max -3%	lunghezza / length: max -3%
--	---------------------------------	------------------------------------

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations	su tessuto: on fabric: 5	su lana: on wool: 4/5
--	------------------------------------	---------------------------------

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width: 115% (min 97% - max 132%)	lunghezza / length: 185% (min 157% - max 212%)
Tinto / Plain dyed	altezza / width: 120% (min 102% - max 138%)	lunghezza / length: 205% (min 175% - max 235%)

modulo 40% / modulus 40% Bianco x Stampa / White for printing	altezza / width: 130-190 g	lunghezza / length: 100-180 g
Tinto / Plain dyed	altezza / width: 130-190 g	lunghezza / length: 90-180 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %) <i>Hand Elongation</i>	altezza / width: 140% (min 119% - max 161%)	lunghezza / length: 225% (min 191% - max 258%)
--	---	--

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:

Certificati:
Certifications:

STANDARD 100
941045.0
CENTROCOT

STANDARD 100
16CX00062
CENTROCOT

Note / Notes:

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024