

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE  
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: **394 RIVIERA**

Composizione / Composition: **80% POLYAMIDE**  
**20% ELASTANE**

Scopri di più.  
Find out more.

|                            |                     |                           |                   |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Peso / Weight ( +/- 5 % ): | <b>210 g/m²</b>     | Altezza / Width (+/- 2%): | <b>150 cm</b>     |
| Peso / Weight ( +/- 5 % ): | <b>315 g/m lin.</b> | Pezza / Piece:            | <b>70 m</b>       |
| Maglie / Courses:          | <b>45-46 / cm</b>   | Cannette / Wales:         | <b>28-29 / cm</b> |

|                                                                                                                                   |                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C</b><br><i>Dimensional Stability - Washing 40° C</i><br>BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry | altezza / width: <b>max -5%</b> | lunghezza / length: <b>max -5%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                |                                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Stabilità Dimensionale - Vapore</b><br><i>Dimensional Stability - Steam</i> | altezza / width: <b>max -4%</b> | lunghezza / length: <b>max -4%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                                  |                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling</b><br>NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations | su tessuto:<br>on fabric: <b>4/5</b> | su lana:<br>on wool: <b>4</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*  
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

|                                      |                                                       |                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bianco x Stampa / White for printing | altezza / width: <b>130%</b><br>(min 110% - max 150%) | lunghezza / length: <b>200%</b><br>(min 170% - max 230%) |
| Tinto / Plain dyed                   | altezza / width: <b>150%</b><br>(min 127% - max 172%) | lunghezza / length: <b>230%</b><br>(min 195% - max 264%) |

|                                                                         |                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>modulo 40% / modulus 40%</b><br>Bianco x Stampa / White for printing | altezza / width: <b>85-140 g</b> | lunghezza / length: <b>95-155 g</b> |
| Tinto / Plain dyed                                                      | altezza / width: <b>75-125 g</b> | lunghezza / length: <b>65-115 g</b> |

|                                                                    |                                                       |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Allungamento Manuale ( +/- 15 % )</b><br><i>Hand Elongation</i> | altezza / width: <b>160%</b><br>(min 136% - max 184%) | lunghezza / length: <b>240%</b><br>(min 204% - max 276%) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Simboli di manutenzione:  
Care labelling codes:

Certificati:  
Certifications:

STANDARD 100  
941045.0  
CENTROCOT

STANDARD 100  
16CX00062  
CENTROCOT

Note / Notes: Poliammide micro / Polyamide micro

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.  
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024