

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: **395 VITA PL**
Composizione / Composition: **78% POLYESTER**
22% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %):	190 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	150 cm
Peso / Weight (+/- 5 %):	285 g/m lin.	Pezza / Piece:	70 m
Maglie / Courses:	42 / cm	Cannette / Wales:	25 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C <i>Dimensional Stability - Washing 40° C</i> BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry	altezza / width: max -5%	lunghezza / length: max -5%
---	---------------------------------	------------------------------------

Stabilità Dimensionale - Vapore <i>Dimensional Stability - Steam</i>	altezza / width: max -3%	lunghezza / length: max -3%
--	---------------------------------	------------------------------------

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations	su tessuto: <i>on fabric:</i> 5	su lana: <i>on wool:</i> 4/5
--	---	--

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / <i>White for printing</i>	altezza / width: 70% (min 60% - max 81%)	lunghezza / length: 115% (min 98% - max 132%)
Tinto / <i>Plain dyed</i>	altezza / width: 90% (min 77% - max 104%)	lunghezza / length: 130% (min 111% - max 150%)

modulo 40% / modulus 40% Bianco x Stampa / <i>White for printing</i>	altezza / width: 440-820 g	lunghezza / length: 260-480 g
Tinto / <i>Plain dyed</i>	altezza / width: 210-390 g	lunghezza / length: 170-310 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %) <i>Hand Elongation</i>	altezza / width: 95% (min 81% - max 109%)	lunghezza / length: 135% (min 115% - max 155%)
--	---	--

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:

Certificati:
Certifications:



Note / Notes: **Poliestere Multifilamento Riciclata / Recycled Multifilament Polyester**

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / *Replaces the previous data sheet of January 2024*