

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: 403 REVOLUTIONAL® SHIRO

Composizione / Composition: 80% POLYESTER
20% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %): 190 g/m²
Peso / Weight (+/- 5 %): 288 g/m lin.
Maglie / Courses: 55 / cm

Altezza / Width (+/- 2%): 152 cm
Pezza / Piece: 70 m
Cannette / Wales: 31 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: max -4%

lunghezza / length: max -4%

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width: max -3%

lunghezza / length: max -3%

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto: 5
on fabric:

su lana: 4/5
on wool:

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)

Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed

altezza / width: 145%
(min 123% - max 167%)

lunghezza / length: 95%
(min 81% - max 109%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed

altezza / width: 115-215 g

lunghezza / length: 336-625 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width: 150%
(min 127% - max 172%)

lunghezza / length: 100%
(min 85% - max 115%)

Simboli di manutenzione:

Care labelling codes:



Certificati:
Certifications:



Note / Notes: Poliestere micro / Polyester micro

Si sconsiglia l'uso in piscina / Not recommended for pool use

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024