

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: **456 ARTICA**

Composizione / Composition: **57% POLYAMIDE**
28% POLYESTER
15% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %):	240 g/m²	Altezza / Width (+/- 2%):	155 cm
Peso / Weight (+/- 5 %):	372 g/m lin.	Pezza / Piece:	50 m
Maglie / Courses:	36 / cm	Cannette / Wales:	28 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C <i>Dimensional Stability - Washing 40° C</i> BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry	altezza / width: max -5%	lunghezza / length: max -6%
---	---------------------------------	------------------------------------

Stabilità Dimensionale - Vapore <i>Dimensional Stability - Steam</i>	altezza / width: max -3%	lunghezza / length: max -3%
--	---------------------------------	------------------------------------

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations	su tessuto: on fabric: 5	su lana: on wool: 5
--	------------------------------------	-------------------------------

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed	altezza / width: 110% (min 95% - max 125%)	lunghezza / length: 135% (min 115% - max 155%)
--------------------	--	--

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed	altezza / width: 160-300 g	lunghezza / length: 160-290 g
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Allungamento Manuale (+/- 15 %) <i>Hand Elongation</i>	altezza / width: 115% (min 100% - max 130%)	lunghezza / length: 140% (min 120% - max 160%)
--	---	--

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:

Certificati:
Certifications:

STANDARD 100
941045.0
CENTROCOT

STANDARD 100
16CX00062
CENTROCOT

Note / Notes: Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024