

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: **488 COLORADO**

Composizione / Composition: **80% POLYAMIDE
20% ELASTANE**

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %): **190 g/m²**
Peso / Weight (+/- 5 %): **285 g/m lin.**
Maglie / Courses: **44 / cm**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**
Pezza / Piece: **70 m**
Cannette / Wales: **28 / cm**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: **max -6%**

lunghezza / length: **max -6%**

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width: **max -6%**

lunghezza / length: **max -6%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto:
on fabric: **4/5**

su lana: **3**
on wool:

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width: **105%**
(min 89% - max 121%)

lunghezza / length: **140%**
(min 119% - max 161%)

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width: **135%**
(min 115% - max 155%)

lunghezza / length: **155%**
(min 132% - max 178%)

modulo 40% / modulus 40%

Bianco x Stampa / *White for printing*

altezza / width: **100-190 g**

lunghezza / length: **115-210 g**

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width: **55-100 g**

lunghezza / length: **105-195 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width: **140%**
(min 119% - max 161%)

lunghezza / length: **160%**
(min 136% - max 184%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:



Certificati:
Certifications:



Note / Notes: Poliammide micro / *Polyamide micro*

Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.

As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024