

## SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE *Commercial - Technical Data*

Articolo / Article: **514 SHANGHAI**

Composizione / Composition: **73% POLYAMIDE  
27% ELASTANE**

Scopri di più.  
*Find out more.*

Peso / Weight ( +/- 5 % ): **165 g/m<sup>2</sup>**  
Peso / Weight ( +/- 5 % ): **248 g/m lin.**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**  
Pezza / Piece: **70 m**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: **max -5%**

lunghezza / length: **max -5%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
*Dimensional Stability - Steam*

altezza / width: **max -4%**

lunghezza / length: **max -4%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto:  
*on fabric:* **4/5**

su lana:  
*on wool:* **3/4**

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*

INSTRON 3343 - load 1.5 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width: **80%**  
(min 68% - max 92%)

lunghezza / length: **160%**  
(min 136% - max 184%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width: **145-275 g**

lunghezza / length: **105-195 g**

**Allungamento Manuale ( +/- 15 % )**  
*Hand Elongation*

altezza / width: **85%**  
(min 72% - max 98%)

lunghezza / length: **165%**  
(min 140% - max 190%)

**Simboli di manutenzione:**  
*Care labelling codes:*



**Certificati:**  
*Certifications:*



**Note / Notes:**

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.  
*We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.*

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

Annula e sostituisce la precedente del Gennaio 2025 / *Replaces the previous data sheet of January 2025*