CARVICO

Qualità e Servizio Clienti
Quality & Customer Care

December 2025

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE PROVVISORIA
Commercial - Provisional Technical Data

Articolo / *Article* : 520 SICILY

Composizione / *Composition* : 71 % POLYAMIDE
29 % ELASTANE

OEKO TEX® STANDARD 100 941045.O CENTROCOT

OEKO TEX® STANDARD 100 16CX00062 CENTROCOT

Peso / *Weight* (+/- 6 %) : **170 g/m²** Altezza / *Width* (+/- 2%): **155 cm**

Peso / *Weight* (+/- 5 %) : **264 g/m lin.** Pezza / *Piece* : **70 m**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / *width* : **max -5%** lunghezza / *length* : **max -5%**
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / *width* : **max -3%** lunghezza / *length* : **max -3%**
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/*Resistance to Pilling* su tessuto **4/5** *on fabric* su lana : **3** *on wool*
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 1.5 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / *Plain dyed* altezza / *width* : **90%** (min 77% - max 104%) lunghezza / *length* : **200%** (min 170% - max 230%)

modulo 40% / *modulus 40%*

Tinto / *Plain dyed* altezza / *width* : **150-280 g** lunghezza / *length* : **60-85 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / *width* : **95%** (min 81% - max 109%) lunghezza / *length* : **205%** (min 174% - max 236%)
Hand Elongation

Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :



Note / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

DATI DA CONFERMARE / *DATA TO BE CONFIRMED*