

## SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA** *Commercial - Provisional Technical Data*

Articolo / Article: **650 DENVER**

Composizione / Composition: **80% POLYAMIDE  
20% ELASTANE**

Peso / Weight ( +/- 5 % ): **260 g/m<sup>2</sup>**  
Peso / Weight ( +/- 5 % ): **390 g/m lin.**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**  
Pezza / Piece: **50 m**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
*Dimensional Stability - Washing 40° C*  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: **max -5%**

lunghezza / length: **max -5%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
*Dimensional Stability - Steam*

altezza / width: **max -4%**

lunghezza / length: **max -4%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su lana: **3/4**  
on wool:

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
*Stretch to Dynamometer (+/- 15%)*

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed

altezza / width: **110%**  
(min 94% - max 127%)

lunghezza / length: **200%**  
(min 170% - max 230%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Tinto / Plain dyed

altezza / width: **165-310 g**

lunghezza / length: **130-245 g**

**Allungamento Manuale ( +/- 15 % )**  
*Hand Elongation*

altezza / width: **115%**  
(min 98% - max 132%)

lunghezza / length: **205%**  
(min 174% - max 236%)

Simboli di manutenzione:  
*Care labelling codes:*



Certificati:  
*Certifications:*



Note / Notes: **Poliammide Riciclata / Recycled Polyamide**

**Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.**  
*We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.*

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
*To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.*

**DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED**