

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: 700 SPIDER

Composizione / Composition: 80% POLYAMIDE
20% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %): 150 g/m²
Peso / Weight (+/- 5 %): 225 g/m lin.
Maglie / Courses: 44 / cm

Altezza / Width (+/- 2%): 150 cm
Pezza / Piece: 70 m
Cannette / Wales: 23 / cm

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width: max -5% lunghezza / length: max -5%
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width: max -4% lunghezza / length: max -4%
Dimensional Stability - Steam

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto: 5 su lana: 4/5
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric: on wool:

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed altezza / width: 115% lunghezza / length: 185%
(min 97% - max 132%) (min 157% - max 212%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed altezza / width: 120-220 g lunghezza / length: 50-100 g

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width: 120% lunghezza / length: 190%
Hand Elongation (min 102% - max 138%) (min 161% - max 218%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:

    

Certificati:
Certifications:



STANDARD 100 941045.0 CENTROCOT



STANDARD 100 16CX00062 CENTROCOT

Note / Notes:

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dye bath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024