

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA**
Commercial - **Provisional** Technical Data

Articolo / Article: **715 CROISETTE**

Composizione / Composition: **88% POLYAMIDE**
12% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %): **200 g/m²**
Peso / Weight (+/- 5 %): **300 g/m lin.**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**
Pezza / Piece: **70 m**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: **max -5%**

lunghezza / length: **max -5%**

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width: **max -4%**

lunghezza / length: **max -4%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto:
on fabric: **5**

su lana:
on wool: **4/5**

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed

altezza / width: **80%**
(min 68% - max 92%)

lunghezza / length: **120%**
(min 102% - max 138%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed

altezza / width: **160-300 g**

lunghezza / length: **200-380 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width: **85%**
(min 72% - max 98%)

lunghezza / length: **125%**
(min 106% - max 144%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:



Certificati:
Certifications:



Note / Notes: Poliammide Riciclata / Recycled Polyamide

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dye bath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Settembre 2025 / Replaces the previous data sheet of September 2025

DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED