

## SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA** Commercial - **Provisional** Technical Data

Articolo / Article : **715 CROISETTE**

Composizione / Composition : **88 % POLYAMIDE**  
**12 % ELASTANE**



Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **200 g/m²**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **300 g/m lin.**

Pezza / Piece : **70 m**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
**Dimensional Stability - Washing 40° C**  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width : **max -5%**

lunghezza / length : **max -5%**

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
**Dimensional Stability - Steam**

altezza / width : **max -4%**

lunghezza / length : **max -4%**

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto **5**  
on fabric

su lana : **4/5**  
on wool

**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**  
**Stretch to Dynamometer (+/- 15%)**

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed

altezza / width : **80%**  
(min 68% - max 92%)

lunghezza / length : **120%**  
(min 102% - max 138%)

**modulo 40% / modulus 40%**

Tinto / Plain dyed

altezza / width : **160-300 g**

lunghezza / length : **200-380 g**

**Allungamento Manuale ( +/- 15 % )**  
**Hand Elongation**

altezza / width : **85%**  
(min 72% - max 98%)

lunghezza / length : **125%**  
(min 106% - max 144%)

Simboli di manutenzione :  
Care labelling codes :



Note / Notes : **Poliammide Riciclata / Recycled Polyamide**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED**