

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA** *Commercial - Provisional Technical Data*

Articolo / Article: **904 INNOVATION**

Composizione / Composition: **100% POLYAMIDE**

Peso / Weight (+/- 5 %): **125 g/m²**
Peso / Weight (+/- 5 %): **188 g/m lin.**

Altezza / Width (+/- 2%): **150 cm**
Pezza / Piece: **70 m**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: **max -4%**

lunghezza / length: **max -7%**

Avvitamento - Lavaggio 40° C
Twist - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

max -3%

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width: **max -4%**

lunghezza / length: **max -4%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto:
on fabric: **4/5**

su lana:
on wool: **2/3**

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 1.5 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width: **100%**
(min 85% - max 115%)

lunghezza / length: **40%**
(min 34% - max 46%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / *Plain dyed*

altezza / width: **45-85 g**

lunghezza / length: **780-1450 g**

Allungamento Manuale (+/- 15%)
Hand Elongation

altezza / width: **105%**
(min 89% - max 121%)

lunghezza / length: **45%**
(min 38% - max 52%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:



Certificati:

Certifications:



Note / Notes: Poliammide Riciclata / *Recycled Polyamide*

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dye bath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Febbraio 2026 / Replaces the previous data sheet of February 2026

DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED