

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE
Commercial - Technical Data

Articolo / Article: **BO11 AOSTA**

Composizione / Composition: **82% POLYAMIDE**
18% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %): **320 g/m²** Altezza / Width (+/- 2%): **145 cm**
Peso / Weight (+/- 5 %): **464 g/m lin.** Pezza / Piece: **35 m**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C altezza / width: **max +1%** lunghezza / length: **max +1%**
Dimensional Stability - Washing 40° C **max -4%** **max -4%**
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

Stabilità Dimensionale - Vapore altezza / width: **max +1%** lunghezza / length: **max +1%**
Dimensional Stability - Steam **max -3%** **max -3%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling su tessuto: **5** su lana: **4/5**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations on fabric: on wool:

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed altezza / width: **110%** lunghezza / length: **85%**
(min 94% - max 127%) (min 72% - max 98%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed altezza / width: **200-335 g** lunghezza / length: **380-660 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %) altezza / width: **115%** lunghezza / length: **90%**
Hand Elongation (min 98% - max 132%) (min 77% - max 104%)

Simboli di manutenzione:     
Care labelling codes:

Certificati:    
Certifications: STANDARD 100 941045.0 CENTROCOT STANDARD 100 16CX00062 CENTROCOT

Note / Notes: Poliammide micro - *Polyamide micro*
Tessuto accoppiato - *Bonded fabric*

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Marzo 2017 / Replaces the previous data sheet of March 2017